SCHEDA TECNICA

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

TECHNICAL DATA SHEET

135.020

T 22 - 32 - 46 - 68 - 100 - 150 - 220 - 320 - 460



OLI MINERALI DA PROCESSO

PROCESS MINERAL OILS

(IT)
PROPRIETA'

Gli oli minerali **Green Star serie T** costituiscono una **serie di oli paraffinici non additivati** che presentano le seguenti principali proprietà:
- buona stabilità chimica e fisica.
- buon indice di viscosità.

APPLICAZIONI

Gli oli **Green Star serie T** presentano **proprietà che li rendono idonei per un'ampia gamma di impieghi**, laddove non sono richieste elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e, conseguentemente, non sono richieste specifiche additivazioni come per la lubrificazione:
- a circolazione o a perdere.
- di macchine o cinematismi poco sollecitati.
- di cuscinetti a strisciamento.
- di vari cinematismi, ecc.

(GB)
PROPERTIES

*The **Green Star T-series mineral oils are a series of paraffinic oils** without additives that have the following main properties:*
- good chemical and physical stability.
- good viscosity index

APPLICATIONS

*The **Green Star series T oils have properties that make them suitable for a wide range of uses**, where specific additives for lubricants nor high characteristics of resistance to stress are not required, as:*
- circulation oils, or loss-lubrication
- lubes for machines or parts with light duties
- plain bearings, low loaded
- various kinematic mechanisms, etc. .

PERFORMANCE LEVELS

- **ISO** 6743/1 AN, ISO 6743/4 HH, ISO 11158 HH
- **DIN** C 51517-1
- **NATO** H-572 rispettata da / *complied by* Green Star T 68

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE *(Non costituiscono specifica)*
AVERAGE PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES (Data are not specifications)

GRADAZIONE (Viscosità ISO) *ISO Viscosity Grade*	*ISO 3448*	**22**	**32**	**46**	**68**	**100**	**150**	**220**	**320**	**460**
Stato fisico a 20 °C, colore odore *Physical state at 20 ° C, colour, odour*		Liquido, limpido, colore paglierino, odore tipico *Clear liquid, yellow color (from pale to amber), typical odor*								
Punto di ebollizione *Boiling point*	°C	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250
Temperatura di scorrimento *Pour point*	°C ISO 3016	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
Infiammabilità COC *Flash point COC*	°C ASTM D92	> 170	> 180	> 200	> 200	> 200	> 200	> 240	> 280	> 280
Indice di viscosità *Viscosity index*	ISO 2909	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95
Densità a 15 °C *Density at 15 °C*	Kg/mc	850	860	870	870	880	890	890	890	890
Solubilità in acqua *Water solubility*		Insolubili *Insoluble*								
Viscosità cinematica a 40 °C *Kinematic viscosity at 40 ° C*	cSt	22	32	46	68	100	150	220	320	460

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it